SUNACE

Technical Data Sheet

产品名称 类型

SAK-ZS-P/USP/MB 硬脂酸锌

典型规格

外貌	:	中性粉
鉴定测试 A 和 B	:	符合美国药典标准
干燥失重	:	最大0.5%
锌含量	:	10.4 -11.4%
重金属（以铅计）	:	最大 10ppm
砷	:	最大 1.5ppm
碱金属和碱土金属：		最大 1.0%
游离脂肪酸含量	:	最大0.5%

一般信息

产品包装	:	20公斤净重纸袋
储存和处理	:	可根据要求提供有关该产品处理的完整信息

产品应用

SAK-ZS-P/USP/MB 采用高纯度原料通过直接反应工艺生产。该产品适用于制药行业作为添加剂，其疏水特性可防止成品吸收水分。SAK-ZS-P/USP/MB 符合美国药典各论标准，该等级有助于生产经认证的可持续棕榈油。

参考文献。不。 ：S002aa4/B

发行日期：2019 年 3 月 5 日

修订版。不。 ：2

修订版。日 期 ：2021 年 10 月 18 日

据我们所知，上述信息是准确的。然而，由于数据、安全标准和政府法规可能会发生变化，并且处理和使用条件或误用超出了我们的控制范围，Sun Ace Kakoh 不做出任何明示或暗示的保证，并且不承担任何明示或暗示的依赖责任，并且除 Sun Ace Kakoh 销售条款和条件中规定的以外，不承担任何依赖。 本产品应根据其产品和材料安全数据表使用。不遵守这些数据表可能会导致产品故障、缺陷或安全风险。本产品仅针对产品数据表中定义的目的和/或用途而设计、测试和保证。在未参考供应商的“适用性”并书面确认的情况下将本产品用于任何其他目的，可能会导致产品故障，并使供应商的所有保修和/或责任失效。处理和使用我们产品的建议是根据最佳知识和信息提供的，但不承担任何义务。 Sun Ace Kakoh 不接受对产品适合用户特定用途的任何保证。Sun Ace

Sun Ace Kakoh (Pte) Ltd 34 Tanjong Penjuru, Jurong Town, Singapore 609030 • 电话：(65) 6264 0255 • 传真：(65) 6265 7038 • 电子邮件：saksg@sunace.com.sg • 网站：www.sunace.com.sg