



# 产品数据表

产品名字

**SAK-CZ8063-NP**

类型

**无毒钙锌复合稳定剂**

## 产品规格

- 外观 : 粉末
- 水份 : 典型值 < 2.0%

## 包装与储存

- 产品包装 : 净重 25 公斤
- 储存条件 : 干燥、阴凉、防晒, 根据安全手册处理

## 产品用途

- SAK-CZ8063-NP是含润滑剂的无毒钙锌复合稳定剂, 适用于硬质PVC挤出生产。
- SAK-CZ8063-NP具有良好的耐热性和初期着色性。在合适的加工条件下, 可改善析出性能。
- 用量 : 根据实际配方及设备情况调整使用量, 推荐使用量为2.5 – 4.0phr。混合温度建议为110°C-130°C。

文件编号 : M8001

签发日期 : 2017.12.26

修订编号 :

修订日期 :

以上资料是根据一般使用情况而提供, 实际上的使用应根据具体加工条件而定。基于各种客观因素的存在, 任何因错误使用以上资料所引起的损失, 恕本公司概不负责。

潍坊益华化工有限公司.

山东省潍坊市滨海经济开发区先进制造业产业园香江西街 003268 号

电话: +86-536-2929188 传真: +86-536-2929187