



Technical Data Sheet

CS002e/010212B

产品牌号	类型
SAK-ZS-PLB	硬脂酸锌

产品规格

- 外观 : 粉状
- 锌含量 : 10.4 - 11.4%
- 游离脂肪酸 : 0.5% Max
- 水分 : 0.5% Max
- 熔点 : 118 - 125° C
- On 325 Mesh : 0.5% Max

包装与储存条件

- 包装 : 净重20公斤
- 储存条件 : 干燥、阴凉、防晒，依附带安全手册处理。

产品用途

- SAK-ZS-PLB是采用直接法生产，从而保证了产品的高纯度。
- SAK-ZS-PLB特别为木器漆工业而开发，可填补木器表面的细孔，同时使打磨工艺更加容易。

The above information is provided based on our best knowledge and subjected to change without prior notice. As the circumstances and conditions under which our products would be used are beyond our control, we accept no liability for any loss and damage arising from the use of such information.

以上资料是根据一般使用情况而提供，实际上的使用还应视用户的加工条件而定，基于各种客观因素的存在，任何因错误使用以上资料所引起的损失，恕本公司不能负责。

Sun Ace

Sun Ace Kakoh (Pte) Ltd 34 Tanjong Penjuru, Jurong Town, Singapore 609030 • Tel: (65) 6264 0255 • Fax: (65) 6265 7038 • Email: saksg@sunace.com.sg • Website: www.sunace.com.sg